alltek

plamuur in **PASTA**

verwerking **AIRLESS**

Alltek SPRAY® PROJECTION AIRLESS PLAST

zelfnivelerende plamuur

BESCHRIJVING

SPRAYPLAST is een plamuur verspuitbaar met airless, op basis van zeer fijne deeltjes, calciumcarbonaat en een organisch bindmiddel

- trekt zichzelf strak, niet nodig om af te strijken
- kan op gipsplaten worden gebruikt zonder voorbehandeling
- één enkele verflaag als nabehandeling kan volstaan
- overschilderbaar na 3 uur, afhankelijk van temperatuur en vochtigheidsgraad kan op gips, gipsplaten, plakwerk en zeer absorberende ondergronden worden geplaatst

BESTEMMING

voor afwerking van zeer goede kwaliteit

EIGENSCHAPPEN

- eenvoudig in gebruik
- zeer goede hechting
- Brandweerstand volgens Europese normen EN 13501-1 – A2-s1,d0
- Classificatienormen
  AFNOR NF T 36-005
  AFNOR NF T 30-608

GEBRUIKSAANWIJZING

voorbereiding ondergrond:

- de ondergrond moet hersteld en opgeschuurd zijn

verwerking

- hoge drukpomp “airless”, voor een strakke afwerking spuitkoppen tussen 23 en 27 gebruiken
- aangewezen druk: 150 tot 220 bar, met een buis van 3/8

Aanbeveling:

- Zorg voor voldoende verluchting zodat het vocht wegkan en de droging sneller kan verlopen.

VERPAKKING EN BEWARING

- Emmer van 24kg (15liter)
- vat van 190kg (120 liter)
- 12 maanden te bewaren in de originele ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren en niet blootstellen aan hoge temperaturen.

HYGIENE EN VEILIGHEID

- Fiches op te vragen via : security.data@icp-alltek.com

verwerkingstemperatuur
+8°C à +30°C

dichtheid
1,17+/-0,1

VOC — **hoeveelheid voc**
< 10 g/l

reiniging
Water

X/m² — **verbruik**
0,5 tot 0,7 kg/m

droging
droog in 2 tot 12uur
overschilderbaar in 24 uur

pH — **PH**
7,2 / 9,2