

Sylitol-Konzentrat 111

Vorstrijk- en verdunningsmiddel op basis van silicaat. Buiten en binnen toe te passen.



Materiaal

Toepassing	Voor het verstevigen van minerale ondergronden en het egaliseren van sterk of ongelijkmatig zuigende ondergronden. Als verdunningsmiddel voor Sylitol-buiten- en binnenmuurverven en sierpleisters en Capatect SI-Fassadenfinish. Niet geschikt voor toepassing in zuivere (2K) mineraalverven. Bij Sylitol-NQG de Sylitol-NQG Konzentrat gebruiken.
Eigenschappen	■ met water te verdunnen ■ dringt diep in de ondergrond ■ geconcentreerd ■ oplosmiddelvrij
Materiaalbasis	Kaliwaterglas met organische toeslagstoffen.
Verpakking	2½ en 10 liter
Kleur	Transparant.
Opslag	Koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed sluiten. Materiaal uitsluitend opslaan in emmers van kunststof. In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.
Technische eigenschappen	■ Soortelijke massa: ca. 1,1 g/cm³

Verwerking

Geschikte ondergronden	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Vorbereiding van de ondergrond	Raadpleeg voor de juiste verwerkingsvoorschriften het de betreffende technisch informatiebladen van de Sylitol-producten en Capatect-SI-Finish.
Mengverhouding	Uitsluitend met dispersie-silicaatverven mengen. Sylitol-Konzentrat 111 niet mengen met andere verfproducten.
Verwerkingsmethode	Indien toegepast als verdunningsmiddel het technisch Informatieblad van de Sylitol- muurverf of sierpleister raadplegen. Als voorstrijkmiddel of aanbrandlaag twee delen Sylitol-Konzentrat 111 met e'e'n deel water mengen. De ondergrond verzadigend, nat-in-nat, voorstrijken en met een borstel in de porie n wrijven.



	Voorzorgsmaatregelen Omgeving van de te behandelen oppervlakken zorgvuldig afdekken; vooral glas, keramiek, lakwerk, straatstenen, natuursteen en metalen. Spatten onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij sterke wind, vooral bij verwerking met roller of spuit, dekkleden aan de steiger bevestigen. Bouwkundige voorzieningen Uitspringende bouwdeelen, zoals waterslagen, daklijsten, vensterbanken etc. moeten aan de bovenzijde goed worden afgedicht en voldoende overstek hebben om vochtindringing en/of sterke vervuiling te voorkomen. Zoutuitbloeiingen Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen en/of vochttoppenhopping kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.
Verbruik	Ca. 100-350 ml/m ² per laag (2:1 met water verdund). Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Gereedschap	Een langharige borstel of witkwast.
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Eventueel een reinigingsmiddel toevoegen. Gereedschap tijdens werkonderbreking in de verf of in water laten staan.
Attentie	Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst. Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Mengen met andere producten Uitsluitend met dispersie-silicaatverven mengen. Niet met andere verfproducten mengen.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	R- en S-zinnen conform EU-richtlijn R-zinnen zijn niet van toepassing. S 2 Buiten bereik van kinderen houden. S 26 Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig met water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S 56 Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Omgeving van te schilderen oppervlakken zorgvuldig afdekken. Verfspatten op lak, glas, keramiek, metaal, natuursteen direct wegwassen. Transportwetgeving: landtransport n.v.t. Etikettering R-zinnen n.v.t. S-zinnen 2-26-56
Let op! (stand conform laatste uitgave)	TI NL: maart 2011 VIBNL: 28 februari 2007
Afval	Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor gee igende kanalen afvoeren.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.
Productcode	M-SK01
Inhoudstoffen	Bevat kaliwaterglas, acrylaat-dispersie, water en additieven.
Servicecentrum	Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@caparol.nl Kijk ook op www.caparol.nl

Technisch informatieblad nr. 191 · Edition: March 2011

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

Caparol Nederland · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.caparol.nl · email info@caparol.nl

Caparol Belgium · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be