

Capatect-SI-Fassadenfinish 130

Egaliserende muurverf op basis van silicaat.



Materiaal

Toepassing	Kleuregaliserende muurverf voor op kleur gebrachte Sylitol-sierpleisters, Capatect-Mineral-Leichtputze en Capatect- Mineralputze. Voor afwerkingen in kleur van gepleisterde gevels en Capapor-Fassadenprofielen.	
Eigenschappen	■ waterwerend, weerbestendig ■ bijzonder goed waterdampdoorlatend ■ spanningsarm ■ alkalibestendig ■ dekt uitstekend ■ eenvoudig te verwerken ■ neutraal van geur ■ milieuvriendelijk ■ bindmiddel kaliwaterglas met organische stabilisatoren	
Verpakking	■ Wit : 15 liter ■ Kleur: 12½ liter.	
Kleur	Wit. Fabrieksmatig op kleur te brengen naar kleuren uit de CaparolColor- of 3D-kleurenwaaier. Kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden. Kleuren met een reflectiewaarde <20 zijn ongeschikt voor gevelisolatiesystemen. Het op kleur brengen van kleine hoeveelheden is mogelijk door toevoeging van Sylitol-Volltönfarbe.	
Glansgraad	Mat	
Opslag	Koel, droog en vorstvrij bewaren. Onaangebroken verpakkingen zijn ca. 12 maanden houdbaar.	
Technische eigenschappen	■ Soortelijke massa: ca. 1,45 g/cm³ ■ Duffusie-equivalente luchtdoortocht $\mu\text{m H}_2\text{O}$: conform DIN EN 7783 deel 2: $s_d < 0,05 \text{ m}$ ■ Consistent: flüssig ■ Capillaire wateropname: conform DIN EN 1062 deel 3: $w < 0,08 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	

Verwerking

Geschikte ondergronden	Capatect-SI-Fassadenfinish is uitsluitend geschikt als kleuregaliserende afwerklaag over Capatect-Silicaat- en minerale sierpleisters, maar ook als afwerklaag, buiten, op minerale ondergronden zoals kalkzandstenen metselwerk, etc.
------------------------	--



Vorbereiding van de ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, vast, scheurvrij, schoon, droog en vrij van stoffen zijn die de hechting verminderen.
Verbruik	Ca. 250 ml/m ² per laag. Op ruwe en zuigende oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	De temperatuur van omgeving en ondergrond mag tijdens verwerken en drogen niet lager dan 8 °C en hoger dan 30 °C zijn. Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst. Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid, na 2-8 uur door en door droog. De droogtijd tussen twee lagen moet ten minste 8 uur bedragen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met water reinigen, eventueel afwasmiddel toevoegen. Tijdens werkonderbreking het gereedschap in de verf of in het water laten staan.
Verwerking	De egaliserende verflaag na minimaal 7 dagen drogen van de sierpleister aanbrengen. Indien noodzakelijk de Capatect-SI-Fassadenfinish met max. 3 % Sylitol-Konzentrat 111 verdunnen. Wordt de muurverf in de kleur van de sierpleister aangebracht dan is één verflaag veelal voldoende. Bij kleurafwijking zijn minimaal twee verflagen noodzakelijk.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	De Capatect-SI-Fassadenfinish geeft geen technische bescherming aan de ondergrond maar dient uitsluitend als egaliserende kleurlaag. R- en S-zinnen conform EU-richtlijn R-zinnen zijn niet van toepassing. S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S 23 Bij spuiten de spuitnevel niet inademen. S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S 29 Afval niet in het in riool of oppervlaktewater en/of bodem laten komen.
Let op! (stand conform laatste uitgave)	Transportwetgeving: landtransport n.v.t. Etikettering R-zinnen n.v.t. S-zinnen 2-23-26-29
Afval	TI NL: mei 2011 VIB NL: 7 oktober 2004
Verdraagzaamheid	Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.
EU-grenswaarde VOS	Capatect-SI-Fassadenfinish 130 niet met andere materialen mengen.
Productcode	De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 12 g/l VOS.
Servicecentrum	M-SK01 F Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@caparol.nl Kijk ook op www.caparol.nl

Technisch informatieblad nr. 130 · Edition: mei 2011

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

Caparol Nederland · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.caparol.nl · email info@caparol.nl

DAW Belgium · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be