

Capatect Rollkleber 615

Flexibele en vullende dispersielijm



Materiaal

Toepassing	Speciaallijm voor de volvlakkige verlijming van Capatect-PS-isolatie-platen, ontwikkeld voor op cementge-bonden houtspaanplaten of V 100 spaanplaten volgens DIN 68 763 of op andere draagkrachtige en vlakke, zwakzuigende ondergronden.	
Eigenschappen	■ brandeigenschappen « moeilijk ontvlambaar » ■ blijvende goede hechting op hout, houtachtige stoffen, polystyrol harschuim en op alle minerale ondergronden ■ waterdampdoorlatend ■ klaar voor gebruik ■ vlotte verwerking ■ lange verwerkbaarheidstijd ■ zeer goede flexibiliteit ■ pasta	
Kleur	lichtbeige	
Opslag	Koel, droog en vorstvrij. Beschermen tegen directe zonnestralen.	
Technische eigenschappen	■ Soortelijke massa: Ca. 2,0 kg/dm³ ■ Diffusieweerstandsfactor μ (H₂O): $\mu < 150$ ■ Consistent: Pasta ■ Hechttreksterkte op polystyreenplaat: $> 0,1 \text{ N/mm}^2$ ■ Hechttreksterkte op V 100 spaanplaat: $> 0,77 \text{ N/mm}^2$	

Verwerking

Vorbereitung van de ondergrond	De ondergrond moet vlak, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen. De ondergrond moet minimaal licht zwak zuigend zijn.
Verbruik	Afhankelijk van de verwerkingsmethode (in functie van de laagdikte en de vlakheid van de ondergrond). Met de rol: Ca. 2,0 kg/m² Met tandtruwiel: Ca. 2,5 kg/m²



Verwerkingsomstandigheden	Gedurende de verwerkings- en drogingsfase mag de temperatuur van zowel de ondergrond als van de omgeving niet lager dan + 5 °C zijn. Niet verwerken bij directe zonnestrallen noch bij regen en sterke wind, bij mist of als de luchtvochtigheid hoog is.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid alnaargelang de lijmlaagdikte circa 24 uur. Bij lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid verlengen zich de opgegeven tijden.
Reinigen gereedschap	Onmiddellijk na gebruik met water.
Gereedmaken van het materiaal	De Capatect-Rolkleber 615 is voor het gebruik met het tandtruweel gebruiksklaar ingesteld. Het geheel slechts goed opmengen met een langzaam draaiende menger. Indien nodig kan de consistentie aangepast worden mits toevoegen van een beetje water na de rijptijd. Bij opbreng met de lamsvellenroller is de consistentie van de lijm mogelijk vlotter instellen mits toevoegen van maximaal 2% water.
Verlijmen van de isolatieplaat	In regel wordt de Capatect Rolkleber 615 direct op de ondergrond aangebracht. Aanbreng met tandtruweel: De aan te brengen lijm gelijkmatig op het oppervlak aanbrengen met de lijmkam/ tandtruweel waarvan de tandopeningen 6 x 4 mm bedragen. De aanbreng is optimaal op verticale wanden uit te voeren. Aanbreng met de rol: De aan te brengen lijm met de roller gelijkmatig verdelen zodat een goede bevochtiging van de ondergrond ontstaat. Deze methode is uiterst geschikt bij verlijmen op horizontale vlakken. (Vb. Prefab-bouw). Bij beide methode's enkel zoveel lijm op de ondergrond aanbrengen als onmiddellijk na het aanbrengen van de lijm kan bedekt worden met isolatieplaten. De potlife bedraagt bij 20 °C circa 15 minuten. Bij hogere zuigkracht van de ondergrond, temperatuur, luchtbeweging en zonne-invloed droogt de lijm relatief snel aan, hierdoor kunnen hechtingsproblemen ontstaan. De lijm kan in beide methode's ook direct op de isolatieplaat worden aangebracht. De isolatieplaten licht schuivend vast in de ondergrond drukken, zodat er een absoluut zekere volvlakkige verlijming ontstaat. De hierbij vrijkomende overschot aan lijm aan de zijanten onmiddellijk verwijderen met de spaan. Er valt op te letten bij het plaatsen van de eerste platen in het sokkelbereik dat de platen goed aanstoten tegen het sokkelprofiel. Er zorg voor dragen dat deze platen ook voldoende belijmd worden tot tegen het horizontale deel van het sokkel profiel. Alle isolatieplaten in verband van onder naar boven aanbrengen en goed aandrukken.

Verwijzingen

	Gedurende de uitvoering en de drogings-fase het oppervlak beschermen tegen regen inslag, dit door de stelling in te zeilen
	.
	Gedurende de uitvoering en de drogings-fase het oppervlak beschermen tegen regen inslag, dit door de stelling in te zeilen
Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Buiten het bereik van kinderen bewaren. in geval van contact met de ogen, onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Verspreiding in het milieu vermijden.
Afval	Enkel restlege emmers ter recyclage aanbieden. Uitgeharde materiaal resten als bouwafval, sleutel Nr.: 559 06 storten.
Veiligheidsvoorschriften	Zie veiligheidsfiche
Giscode	D1