

Capatect-ZF-Spachtel 699

Wapeningspleister op basis van dispersie met vezels versterkt.
Klaar voor gebruik.



Materiaal

Toepassing	Capatect-ZF-Spachtel 699 wordt gebruikt als wapeningspleister in Capatect-WDV-System B. Ook toe te passen om wapeningspleister te renoveren en als inbeddingsmassa voor hoeklijsten. Op sterk zuigende ondergronden als lijm te gebruiken.
Eigenschappen	■ klaar voor gebruik ■ moeilijk brandbaar, klasse B1 ■ hecht zeer goed ■ weervast en waterafstotend ■ waterdampdoorlatend ■ spanningsarm ■ met water te verdunnen ■ licht en eenvoudig te verwerken ■ op sterk zuigende ondergronden als lijm te gebruiken
Materiaalbasis	Kunststofdispersie met speciale bestanddelen.
Verpakking	20 kg emmer en 1000 kg OneWay-container
Kleur	Natuurlijk wit.
Opslag	Koel, droog en vorstvrij bewaren. Tegen direct zonlicht beschermen. Container bij langdurige pauze (winterperiode) geheel legen.
Technische eigenschappen	■ Soortelijke massa: ca. 1,2 kg/dm³ ■ Diffusie-equivalente luchtdikte μ_m H₂O: μ_d = ca. 1,0 m conform DIN EN 7783, klasse V2 (gemiddeld) – bij opgegeven laagdikte ■ Wateropnamecoëfficiënt: $\leq 0,14$ kg/(m² · h^{0,5}) conform DIN EN 1062, klasse W2 (gemiddeld) ■ Consistent: pasteus
Product-nr.	699

Verwerking

Voorbereiding van de ondergrond	Eventueel aanwezige oneffenheden van de polystyreenisolatieplaten moeten worden gladgeschuurd. Vuil en schuurstof verwijderen. Vensterbanken e.d. afdekken.
---------------------------------	---



Gereedmaken van het materiaal	Capatect ZF-Spachtel 699 is klaar voor gebruik en moet voorzichtig worden doorgeroerd. Indien noodzakelijk met weinig water op de juiste dikte brengen. Wapeningspleister op baanbreedte van het isolatieweefsel aanbrengen en Capatectwapeningsweefsel 650/110 10 cm overlappend inbedden. Daarover nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt. Het weefsel moet in het buitenste derde deel van de wapeningslaag liggen. De totale laagdikte moet ca. 3 mm zijn. Bij gebruik van Capatect- Eckschutzschienen moet het wapeningsweefsel tenminste 10 cm overlappend de hoek om worden gelegd. Bij gebruik van Capatect-Gewebe-Eckschutz het wapeningsweefsel tot op de hoek aanbrengen.
Verbruik	Attentie Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of nachtvorst. Ca. 2,0 kg/m² per mm laagdikte. Bij 'Verbruik' worden gemiddelde hoeveelheden aangegeven. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn. Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de mortel na 24 uur oppervlakkig droog. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan na ca. 3 dagen worden verder gewerkt. Eerst de totale laagdikte op voldoende droging testen.
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	R- en S-zinnen conform EU-richtlijn R-zinnen zijn niet van toepassing. S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S 26 Na aanraken met de ogen onmiddellijk spoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen. S 29 Afval niet in riool, oppervlaktewater en/of bodem laten komen. Transportwetgeving: landtransport n.v.t. Etikettering R-zinnen n.v.t. S-zinnen 2-26-29
Let op! (stand conform laatste uitgave)	VIB NL: 3 februari 2006
Afval	Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.
Productcode	M-DF02
Servicecentrum	Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@caparol.nl Kijk ook op www.caparol.nl