

CarbonSpachtel

Gebruiksklare, bijzonder slagvaste en met carbonvezel versterkte wapenings- en renovatie pleister op basis van dispersie.



Materiaal

Toepassing	CarbonSpachtel wordt gebruikt als wapeningspleister in Capatect-WDV-System B. Ook toe te passen als renovatiepleister op muren, polystyreen-isolatiesystemen en als hechtmortel van hoekprofielen.	
Eigenschappen	■ met carbonvezels versterkt ■ bijzonder slag- en stootvast ■ scheurvullend ■ gemakkelijk te verwerken ■ spanningsarm ■ weervast	
Verpakking	Emmer 25 kg, OneWay-Container met 800 kg De OneWay-Container moet tegen weersinvloeden beschermd worden (mat.-nr. 807534).	
Kleur	Lichtbeige	
Opslag	Koel, droog en vorstvrij. Tegen direct zonlicht beschermen. Silo's en containers bij langere werkonderbrekingen (winterperiode) geheel leegmaken. In gesloten, originele verpakking 12 maanden houdbaar.	
Technische eigenschappen	■ Soortelijke massa: ■ Warmtegeleiding: ■ Diffusieweerstandsfactor μ (H₂O): ■ Consistent: ■ Slag-/stootvast:	1,7 g/cm³ 0,7 (W/m · K) 520 pasteus ● > 15 Joule bij een laagdikte van min. 3 mm ● bestand tegen ballen conform DIN 18032 ● bestand tegen hagelinslag HW 5
Product-nr.	9814	

Verwerking

Vorbereitung van de ondergrond	Om aanzetten te vermijden met voldoende personeel nat-in-nat doorwerken. Om de speciale producteigenschappen te behouden de CarbonSpachtel niet met ander materialen mengen. Niet geschikt op horizontale oppervlakken en op ondergronden waarop water blijft staan. Aanbrengen als wapeningspleister: Eventueel aanwezige oneffenheden van de Capatect-isolatieplaten moeten worden gladgeschuurd. Vuil en schuurstof verwijderen. Waterslagen e.d. goed afdekken.
--------------------------------	--

powered by



Gereedmaken van het materiaal	CarbonSpachtel is klaar voor gebruik en moet voorzichtig kort worden doorgeroerd. Bij warm weer indien noodzakelijk met weinig water op de juiste dikte brengen. CarbonSpachtel kan met een geschikte wormpomp worden aangebracht (bijv. Berö Speedy 15 of Wagner PC 1).
Verwerkingsmethode	Aanbrengen wapeningslaag: Na het aanbrengen van hoeklijsten, diagonaalweefsel de CarbonSpachtel op baanbreedte van het wapeningsweefsel aanbrengen met een getande spaan (8 x 8 mm) en aansluitend Capatect-Gewebe 650/110 10 cm overlappend inbedden. Daarover nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt waarbij het weefsel in het bovenste (derde) deel ingebed moet zijn. De totale laagdikte moet minimaal 3 tot 4 mm bedragen.
Verbruik	Ca. 5,0 kg/m ² bij een laagdikte van minimaal 3 mm. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn. Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of nachtvorst.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de mortel na 24 uur oppervlakkig droog. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan na ca. 3 dagen worden verder gewerkt. De CarbonSpachtel droogt fysisch, door verdampen van het water uit de pleister. In de koele jaargetijde en bij een hoge relatieve luchtvochtigheid moet met een tragere droging rekening worden gehouden.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	R- en S-zinnen conform EU-richtlijn R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S 26 Na aanraken met de ogen onmiddellijk spoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen. S 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. S 29 Afval niet in riool, oppervlaktewater en/of bodem laten komen. Transportwetgeving: landtransport n.v.t. Etikettering: R-zinnen 52/53 S-zinnen 2-26-28-29
Let op! (stand conform laatste uitgave)	TI NL: mei 2011 VIB NL: 28 maart 2007
Afval	Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.
Productcode	M-DF02 F
Servicecentrum	Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@caparol.nl Kijk ook op www.caparol.nl

Technisch informatieblad nr. 9814 · Edition: mei 2011

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

Caparol Nederland · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.caparol.nl · email info@caparol.nl

DAW Belgium · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be