

Capatect-OrCa-Spachtel

Gebruiksklare, met carbonvezels versterkte lichtgewicht wapeningspleister voor het onbrandbare Capatect OrCa (Carbon DarkSide) systeem.



Materiaal

Toepassing	Als wapeningspleister in Capatect-gevelisolatiesystemen met minerale wol als isolatieplaat zoals: - Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA - Capatect-LS-Fassadendämmplatte VB 101 in het Capatect gevelisolatiesysteem OrCa (Carbon DarkSide)	
Eigenschappen	■ hecht uitstekend ■ waterafstotend conform DIN V 18550 ■ waterdampdoorlatend ■ met water te verdunnen ■ klaar voor gebruik ■ licht en eenvoudig te verwerken ■ gering materiaalverbruik ■ zeer stootvast	
Materiaalbasis	Silicaat-organo-hybride-dispersie	
Verpakking	20 kg emmer	
Kleur	Crème	
Opslag	Koel, droog en vorstvrij. Tegen direct zonlicht beschermen	
Technische eigenschappen	■ Soortelijke massa: ■ Duffusie-equivalente luchtlaag $\mu\text{m H}_2\text{O}$: ■ Wateropnamecoëfficiënt: ■ Slag-/stootvast:	ca. 1,4 g/cm³ 0,26 m conform DIN EN ISO 7783 ca. 0,03 kg/(m² · h^{0,5}) conform DIN EN 1062, klasse W2 tot 60 joule, afhankelijk van het toegepaste systeem
Product-nr.	9818	
Attentie	De aangegeven waarden zijn gemiddelde waarden welke afhankelijk van natuurlijke grondstoffen per charge iets kunnen afwijken.	
	Mag niet met minerale sierpleisters of minerale wapeningspleisters behandeld worden.	

powered by



Verwerking

Gereedmaken van het materiaal	Capatect-OrCa-Spachtel is klaar voor gebruik en moet voorzichtig worden doorgeroerd. Indien noodzakelijk met weinig water op de juiste dikte brengen. Wapeningspleister op baanbreedte van het isolatieweefsel aanbrengen en Capatect-OrCa-Gewebe 653 ca.10 cm overlappend inbedden. Daarover nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt. De totale laagdikte moet ca. 4-5 mm zijn en het weefsel moet in het buitenste derde deel van de wapeningslaag liggen. Bij gebruik van Capatect-Eckschutzschienen moet het wapeningsweefsel tenminste 10 cm overlappend de hoek om worden gelegd. Bij gebruik van Capatect-Gewebe-Eckschutz het wapeningsweefsel tot op de hoek aanbrengen.
Verbruik	Ca. 1,4 kg/m ² per mm laagdikte. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 8 °C en maximaal 30 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase. Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de wapeningspleister na 24 uur oppervlakkig droog en na 2-3 dagen volledig droog. Afhankelijk van de droogomstandigheden na minimaal 2 tot 3 dagen met ThermoSan-Fassadenputz NQG over te pleisteren.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	R- en S-zinnen conform EU-richtlijn S 2 Buiten bereik van kinderen opslaan. S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen. S 29 Afval niet in de gootsteen werpen. Transportwetgeving: landtransport n.v.t. Etikettering R-zinnen n.v.t. S-zinnen 2-26-29
Let op! (stand conform laatste uitgave)	VIB NL: 22 maart 2010
Afval	Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.
Productcode	M-DF02
Servicecentrum	Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@caparol.nl Kijk ook op www.caparol.nl